

## Sikafiber® M-12

Fibras de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros

<b>Descripción del Producto</b>	Es una fibra multifilamento de polipropileno diseñada para ser mezclada con hormigones y morteros con el fin de aumentar su durabilidad y evitar la fisuración.
<b>Usos</b>	<p>Se utilizan añadiéndose al hormigón o mortero, para mejorar las características siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Resistencia a la fisuración.</li> <li>■ Resistencia al impacto.</li> <li>■ Resistencia a flexotracción.</li> <li>■ Resistencia a la abrasión.</li> </ul> <p>Su uso está especialmente indicado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Losas de hormigón (soleras, forjados).</li> <li>■ Pavimentos de hormigón.</li> <li>■ Hormigón y Mortero proyectado.</li> <li>■ Morteros.</li> <li>■ Revocos de fachadas.</li> <li>■ Elementos prefabricados.</li> <li>■ Revestimiento de canales.</li> </ul> <p>Sustituye a la armadura destinada a absorber las tensiones que se producen durante el fraguado y endurecimiento del hormigón. En cambio no sustituye a las armaduras principales obtenidas mediante cálculo.</p>
<b>Características/Ventajas</b>	<p>La adición en la masa de hormigón o mortero de estas fibras aporta las ventajas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perfecta dispersión en la masa del hormigón o mortero.</li> <li>■ Asegura la distribución homogénea y uniforme de las tensiones en la masa de hormigón o mortero, evitando la formación de fisuras y los consiguientes puntos débiles.</li> <li>■ Reduce la fisuración por retracción.</li> <li>■ Aumenta la impermeabilidad.</li> <li>■ Reduce el riesgo de disgregación de la masa.</li> <li>■ Mejora la resistencia a compresión y a tracción.</li> <li>■ Aumenta la resistencia al impacto, reduciendo la fragilidad.</li> </ul>
<b>Datos del Producto</b>	
<b>Forma</b>	
<b>Presentación</b>	Bolsas de 600 g. Autodestruibles en la masa de hormigón o mortero. Caja de 20 bolsas



Almacenamiento			
Condiciones de almacenamiento/Conservación	En lugar seco y fresco. Conservación ilimitada		
Datos Técnicos			
Composición química	Fibras de polipropileno		
Densidad (20 °C)	Aprox. 0,91 kg/l		
Absorción de agua	Nula		
Alargamiento a rotura	80-140%		
Resistencia a compresión (Mpa)	Hormigón testigo Hormigón con Sikafiber M-12	7 días	28 días
		21,4	26,7
		25,4	28,9
Resistencia a tracción Indirecta (Mpa)	Hormigón testigo Hormigón con Sikafiber M-12	7 días	28 días
		2,13	2,76
		2,63	2,9
Resistencia a flexión (Mpa)	Hormigón testigo Hormigón con Sikafiber M-12	7 días	28 días
		2,74	3,5
		3,01	3,79
Resistencia al impacto (N de golpes)	Hormigón testigo Hormigón con Sikafiber M-12	7 días	28 días
		28	39
		31	42
Resistencia química	Resistente a los rayos ultravioletas. Inerte a los álcalis del cemento, ácidos en general, agua de mar, residuos alimentarios y ganaderos, aceites vegetales. Imputrescible, resistente a hongos y bacterias.		
Longitud	12 mm		
Tenacidad	~ 280-310 N/mm² / 30-34 cn/tex		
Punto de fusión	~ 163 - 170 °C		
Diámetro de fibras	~ 31 µm		
Número de fibras	~ 102 millones/kg		
Información del Sistema			
Detalles de Aplicación			
Consumo/Dosificación	Es de una bolsa de 600 gramos por cada metro cúbico de hormigón o mortero.		
Instrucciones de Aplicación	Se agrega, en planta o a pie de obra, añadiendo la bolsa cerrada directamente a la hormigonera en cualquier momento del mezclado o al final del mismo, pero nunca directamente sobre el agua antes de agregar el resto de los componentes. Una vez añadido el Sikafiber® M-12 basta con prolongar el amasado durante al menos 5 minutos. Pasado este tiempo, la bolsa se deshace al entrar en contacto con el medio alcalino del hormigón. Se emplea preferentemente en morteros, microhormigones y hormigones con tamaño máximo de áridos de 20 y resistencias mínimas de 17,5 MPa.		

<b>Notas de aplicación /Limitaciones</b>	<p>No reduce la trabajabilidad del hormigón, aunque por observación visual puede parecerlo. La medida de la consistencia de los hormigones mediante el cono de Abrams no es representativa, ya que este método es poco sensible para este tipo de hormigones. Se recomienda realizar la medida de la consistencia mediante el método del cono invertido UNE 83-503-99.</p> <p>No sustituye a las armaduras principales y secundarias resultantes del cálculo. No evita las grietas derivadas de un mal dimensionamiento.</p> <p>No sustituye las labores convencionales de curado de las masas de hormigón o mortero.</p> <p>No elimina la retracción por secado.</p> <p>Es compatible con cualquier otro aditivo de SIKA®.</p> <p>Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.</p>
<b>Notas</b>	<p>Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.</p>
<b>Instrucciones de Seguridad e Higiene</b>	<p>Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.</p>
<b>Notas Legales</b>	<p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».</p>

#### **OFICINAS CENTRALES Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

#### **OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

