

MODELO: **MATE BLANCO**
FORMATO: **20 x 20**
PRODUCTO: **REVESTIMIENTO PASTA ROJA**
GRUPO: **B III**

FECHA: 13/01/2011

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	MEDIDAS (%)	CUMPLE CON LA NORMA
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	16 %
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA (N)	700 - 900 N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm ²)	20 - 25 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASIFICACIÓN PEI	NO APLICA
UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	GA
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	GA
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 %	CUMPLE CON LA NORMA
	ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l	
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	
	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	5
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	5
	ACEITE DE OLIVA	5

OBSERVACIONES:

Vº Bº LABORATORIO :