



Mortero de revoco

Códigos de producto:

Referencia: 815

Tamaño árido: $\leq 1 \text{ mm}$

Densidad aparente: $1,4 \text{ g/cm}^3$

Resistencia de compresión según
tipología: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Adherencia: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$

Reacción frente al fuego: Clase A1

Absorción de agua por capilaridad: No
disponible

Mortero seco fabricado según Norma 998-1 (Morteros para la Albañilería parte 1: Mortero para revoco y enfoscados) diseñado para su empleo en trabajos de enfoscados y revocos.

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacos



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



USOS Y APLICACIONES

Mortero diseñado para revestimiento sobre pared de fábrica, bloque de hormigón o sobre pared ya enfoscada de mortero. Tanto en interior como en exterior.

ALMACENAMIENTO

Recintos cubiertos y secos, evitar zonas ambientales humedad.

El material correctamente almacenado puede emplearse hasta un año desde la fecha de fabricación.

PREPARACIÓN

El mortero de revoco LAFAC en sacos se prepara en hormigonera o manualmente. Añadir 4,0 litros de agua por cada saco de mortero (0,16 litros / kg). Dependiendo de la aplicación se puede llegar hasta 4,5 litros (0,18 litros / kg de mortero), es muy importante una homogeneidad en las diferentes pastadas, para un correcto acabado en los revocos realizados. El tiempo de utilización del mortero es de unos 45 minutos, aproximadamente dependiendo de las condiciones ambientales.

El soporte debe estar limpio, húmedos y resistentes. No aplicar sobre pintura, yeso o superficies disgregables.

En caso de paramentos irregulares se deberá realizar una capa de nivelación con mortero. El paramento a realizar debe de estar húmedo, no saturado de agua, para una correcta adherencia del mortero. Y posteriormente realizar la operación de fratasado. Es conveniente humedecer la obra terminada para obtener un revoco resistente.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Para enfoscados o revocos se recomienda darle una consistencia fluida escurrimiento > 190 mm

El tiempo de utilización del mortero en condiciones óptimas es de 45 minutos, dependiendo de la climatología.

Se recomienda no utilizarlos cuando se prevé que las temperaturas en el proceso de fraguado puedan superar los 35 °C o la temperatura pueda descender por debajo de 4 °C.

SEGURIDAD

Este producto contiene cemento.

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS

Cemento: I/42,5 R

Arenas: Arena 0/1 mm

Arena: 0/0.6 mm Silícicas

Aditivos: Inorgánicos.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

RESISTENCIAS

Resistencia a compresión siguiendo las indicaciones de la Norma de ensayo UNE EN 1015-11 a 28 días es de 7,5 N/mm².

Nota: El agua recomendada para un escurrimiento de 175 mm según UNE EN 1.015-3, es de 0.125 litros por kg de mortero.

CALIDAD

El mortero de revoco CS IV W0 está fabricado según norma UNE EN 998-1 (morteros para la Albañilería) cumpliendo con todos los parámetros indicados en el anexo Z1 de dicha norma.

Las normas de ensayos empleadas para el control de los morteros fabricados son las siguientes:

UNE EN 1015 -1 “Composición Granulométrica”.

UNE EN 1015 -2 “Recogida de muestras de mortero”.

UNE EN 1015 -3 “Valor de escurrimiento mediante mesa de sacudidas”.

UNE EN 1015-11 “Valor de resistencia a compresión de los morteros”.

UNE EN 1015-12 “Valor de adherencia de los morteros”.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y contrastados con laboratorios acreditados por la Generalitat de Catalunya.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Productos LAFAC S.L. garantiza que cumple con los valores publicados en esta ficha técnica de producto.

Todos los Morteros Fabricados por PRODUCTOS LAFAC, S.L. se realizan bajo el N° de certificado de Conformidad CE: 1170/CDP/MR/.00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

