



mevasa
GEOTEXTILES

FICHA TÉCNICA GEOTEXTIL PP 200

	ENSAYO	UNIDAD	GEOTEXTIL PP 200
Composición		-	PP/PP Reciclado y otras fibras sintéticas
Construcción		-	No Tejido, punzonado y termofijado
Masa Superficial	EN 965	gr / m ²	200
Color	-	-	Blanco
Resistencia Tracción	EN ISO 10319	KN / m	5
Alargamiento Rotura	EN ISO 10319	%	68
Resistencia al punzonamiento estático CBR	EN ISO 12236	N	1224
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	mm	18
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	μ m	87
Permedabilidad al agua	EN ISO 11058	l/m ² /s	22
Dimensiones estándar rollos			
	Ancho	-	m
	Longitud	-	m
	Total	-	m ²
			200

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto
Los datos están sujetos a tolerancias del 13%